

Collection SENSE

fine

Artikelname Article	Preis/m Price/m	Breite Width cm	Webkante Selvedge	Rapport ca. Repeat approx. cm	Gewicht Weight g	Qualität Composition	Pflegehinweise Care Instructions	Verwendung Usage	Scheuertouren Martindale	Zertifizierung Certification
Bouclé		138	↔	↔ 0,0 ↓ 0,0	865	100% PES			100.000	
Feel Me⁷		140	↔	↔ 0,0 ↓ 0,0	1050	75% PAN 23% PES 2% CO			30.000	
Flos^{2,3,4,7}		140	↔	↔ 31,5 ↓ 45,0	606	54% PES 46% recycled PES			26.000	
Jaggy⁷		140	↔	↔ 36,0 ↓ 35,5	895	51% PES 41% PAN 6% WO 2% CV			25.000	
Jolly^{1,7}		140	↔	↔ 6,0 ↓ 8,7	995	58% PAN 34% PES 7% WO 1% CV			25.000	
Noto^{5,7}		140	↔	↔ 0,0 ↓ 0,0	1050	70% PAN 25% PES 5% CO			30.000	
Trusty^{6,7}		140	↔	↔ 0,0 ↓ 0,0	965	59% PAN 26% PES 12% WO 3% CO			40.000	

1 Quersteifen | horizontal stripe

2 Bei Druckstoffen können Farbabweichungen vorkommen, die unvermeidlich sind. Vor Verarbeitung verschiedener Chargen empfehlen wir eine Überprüfung auf Farbgleichheit. | Colour deviations may occur in printed fabrics and cannot be prevented. We recommend checking for colour match before processing fabrics from different batches.

3 Wenn Stoffbahnen rapportgerecht zusammengenäht werden, ist nicht die ganze Warenbreite nutzbar. | If you need to join fabrics widths with a pattern repeat, you cannot use the complete width.

4 Schleudern bei 800 Touren | spin at 800 rpm

5 Wascheinsprung beträgt ± 2–3 % | Shrinkage approx. ± 2–3 %

6 Wascheinsprung beträgt ± 3–4 % | Shrinkage approx. ± 3–4 %

7 recyclebar | recyclable

